

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 59145519 PUBLICATION DATE : 21-08-84

APPLICATION DATE : 23-12-83 APPLICATION NUMBER : 58241978

APPLICANT: HITACHILTD;


INVENTOR: YOSHIMI TAKEO;


INT.CL. : H01L 21/205 C30B 25/02 H01L 21/302

H01L 21/31

TITLE: VAPOR PHASE CHEMICAL

TREATMENT EQUIPMENT






ABSTRACT: PURPOSE: To avoid sticking of flakes by providing a wafer holding member which can hold a main surface of a wafer, which is to be treated, downwardly.

CONSTITUTION: A bell-jar cover 21 is turned over by 180° by turning a reversal motor 40 to a normal direction and a wafer fitting surface of a table 34 faces upward. At this stage, a wafer 33 is fixed by a pin 42 and a lever 43. Then the bell-jar cover 21 is turned over by 180° to the opposite direction by turning the reversal motor 40 to a reverse direction so that the wafer fitting surface of the table 34 faced downward. Then the table 34 and the wafer 33 are heated by a heater 35. After that, the table 34 is rotated at a slow speed by rotating a motor 30 and a silicon film is formed on the surface of the wafer 33 by generating plasma. After the silicon film is formed for a prescribed time, supply of reaction gas, application of voltage and the rotation of the table are stopped and then a bell-jar body 1 is descended. Then, the bell-jar cover 21 is turned over again by 180° and the wafer 33 is removed from the table 34.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio



⑩ 日本国特許庁 (JP)

砂特許出願公開

②公開特許公報(A)

昭59—145519

(5) Int. Cl.³ H 01 L 21/205 C 30 B 25/02 H 01 L 21/302 21/31 識別記号

庁内整理番号 7739-5F 7417-4G 8223-5F 7739-5F - 43公開 昭和59年(1984) 8月21日

発明の数 1 審査請求 有

、全 4 頁)

外 1 名

69気相化学処理装置

②特 願 昭58-241978

②出 願 昭52(1977)9月22日 ②特 願 昭52-113362の分割

⑩発 明 者 秋葉政邦

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

愈発 明 者 長友宏人

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内 ²⁰発 明 者 鈴木純

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

沙発 明 者 吉見武夫

小平市上水本町1450番地株式会 社日立製作所武蔵工場内

愈出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁 目6番地

邻代 理 人 弁理士 高橋明夫

明 細 な

発明の名称 気相化学処理装置

特許請求の範囲

1. ウェハの処理すべき主面を水平よりも下向きに保持するウェハ保持部材を有する気相化学処理装置。

発明の詳細な説明

本発明はプラズマCVD(Chemical Vapor Deposition)などの気相化学処理装置に関するものである。

半導体装置、集積回路装置等の製造工程の一つとして半導体準板(ウェハ)表面に半導体膜や窒化膜、酸化膜等の薄膜を形成する工程があり、これらの薄膜形成の形成方法の一つとしてブラズマCVD方法が知られている。このプラズマCVD装置が使用されている。このプラズマCVD装置はベルシャ内のテーブル上にウェイを載置し、200~350℃に加熱しうるように構成され、またベルシャ内の真空度を0.2~1 Torr となしうるように構成さ

れている。さらにまたベルジャ内にたとえばモノンラン(SiH,)、アンモニア(NH,)、窒素(N₂)等のガスを供給するとともに、テーブルの上方に平行に配設される平板な電板とテーブルとの間に電圧を印加させてベルジャ内にプラブマを発生させることによって各ガスを反応させ、ウェハ面にシリコン膜を形成しうるようになっている。

しかし、このようなブラズマCVD装置ではり エハ表面の南膜に欠陥が生じ易いことが判明した。 すなわち、ペルジャ内で反応して生成されたシリコンは加熱状態とウェハ表面に付着して一体化するが、ペルジャ間壁に付着するシリコンは冷却されることがら粉末状(フレータ)となる。これは、ペルジャ間壁が冷却されてコンピータはペルジャ間壁がある。そして、これらコレータはペルジャ間壁がある。そして、これらコレータはペルジャ間壁がある。このようなの性給時に敬し、起きる。このようなの際の空気の供給時に敬し、起きる。このようなの

特開昭59-145519(2)

ェハ表面の異常突起は、半導体装置の不良原因となるばかりでなく、次工程以降のたとえばマスク合せ作業などのときにマスクに傷を付けることになり、歩留の低下、マスクの短寿命を引き起こす。したがって、本発明の目的は、フレークの付着を防止できるプラズマCVD装置などの気相化学処理装置を提供することにある。

このような目的を達成するために本発明の一実施例は、ウェハ等のワークを載置固定するテープルを180度反転可能とするとともに、前記テープルのワーク固定面を下向きにした状態でプラズマCVDを行なえるようにしたものであって、以下実施例により本発明を詳細に説明する。

第1 図は本発明の一実施例のプラズマCVD装置の一実施例を示す。同図において、ペルジャの下部を構成するペルジャ本体1が示されている。このペルジャ本体1は上方を開口した円筒体であって、その中央には円板状の電極2が配設されている。この電極2はその中央部を貧通する管体3に固定され、この管体3は下部を上下に移動可能

な上昇体4に貫通状態で固定されている。また、 この上昇体4の両端部にはガイド孔を有するガイ ド部5が設けられ、このガイド部5には鉛直方向 に延びる支柱6が嵌合されている。前記支柱6の 一方には堆ねじが設けられるとともに、ガイド部 5のガイド孔には雌ねじが設けられている。また. 2本の支柱6はその上端でペルジャ本体1に固定 されている。また、前記管体3の外側には円筒状 にガイド管7および蛇腹8が配設されている。前 記ガイド管7は下端が上昇体4に固定され、蛇腹 8の上端はペルジャ本体1の下面に、下端は上昇 体4に固定されている。また、堆ねじを有する前 記支柱は、正逆転可能なモータ9によってペルト 10を介して回転制御されるようになっている。 したがって、前記モータ9が正転すると、上昇体 4が上昇して電極2が上昇し、モータ9が逆転す ると上昇体4が下降するようになっている。また、 この上昇体4の上下動によっても蛇腹8によって ペルジャ内の気密性が保たれるようになっている。 また、前記管体3の上端にはノズル11が固定さ

れるとともに下端には接手12が固定され、この 接手12には図示しないガス管が接続され、この ガス質からベルジャ内にはたとえば、モノシラン、 アンモニア、窒素等が供給される。また、ペルジ ャ本体1の底部には排気管13が設けられ、この 排気管13からペルジャ内の空気を抜き真空度を 一定に保つようになっている。さらに、このペルン ジャ本体1の側方にはアーム14が固定され、こ のアーム14の先端には天井を有する筒状の受具 15が取り付けられている。そして、この受異15 には進わじを有するガイド柱16が鉛直方向に貫 通して延び、このガイド柱16の下端は図示しな い機台に回転可能に固定されている。また、ガイ 下柱16には雌ねじを有した移動体17が螺合さ れ、この移動体17は回転防止用ポルト18、ナ ット19を介して前記アーム14に固定されてい る。また、移動体17と受具15との間にはばね 20が取り付けられている。したがって、ガイド 柱16の正転でペルジャ本体1が上昇し、逆転に よって下降するようになっている。

- 方、ペルジャ本体1の上部にはペルジャ素体 21が配設されている。このペルジャ蓋体21は 二重蓋構造となり、内部を冷却水が流れるように なっている。また、ペルジャ蓋体21の中央には 取付孔が設けられ、この取付孔には回転軸22が ペアリング23、二重構造のガイド簡24を介し て取り付けられている。また、この回転軸22の 上端はカップリング25、主軸26、プーリ27、 ベルト28、ブーリ29を介してモータ30の回 転軸31に連結されている。また、回転軸22の 下端は支枠32を介してウェハ33を軟置固定す るテープル34が固定されている。また、テープ ル34とペルシャ蓋体21内壁との間にはヒータ 35が配設されている。また、このペルジャ蓋体 21はその一側部に水平方向に延びる回転軸36 が固定されている。この回転軸36は図示しない 機台から延びる支持台37上のジャーナル受け38 **に回転可能に支持されている。また、この回転軸** 36の先端はカップリング39を介して正逆転す る反転用モータ40の駆動軸41に連結されてい

特開昭59~145519(3)

る。また、第2回に示すように、ウェハ33はテーブル34に設けた2本のピン42と一本のレバー43とによって関縁部を固定される。すなわち、ピン42は先端に向かうにしたがって直径が大きくなるテーパピンとなっている。また、レバー43は取付ねじ44を中心に回動可能であるとともに、ばね板で形成され、弾力的にウェハ33を固定するようになっている。また、この場合、ウェバをテーブルに密着させることによって均一に加熱されるようになっている。

つぎに、このようなブラブマCVD装置の使用 方法について説明する。まず、ガイド柱16を逆 転させることによってベルジャ本体1を所定位置 まで下降させる。その後、反転用モータ40を正 転させることによってベルジャ蓋体21を180 歴反転させ、テーブル34のウェハ取付面を上面 にする。この状態でウェハ33をピン42、レバ ー43を利用して固定する。

つぎに、反転用モータ40を逆転させることに よってペルジャ蓋体21を180度反転させ、テ

新なウェハ33をテープル34に取り付け、つぎ の薄膜形成を行なう。

このような実施例によれば、ウェハ33のローディング、アンローディング以外はウェハ33の 薄膜形成面は下面となっている。このため、ベルジャ内壁にフレークが形成され、かつ脱落しても、ウェハ面には付着することはほとんどない。したがって、ウェハ面に異常突起が生じないことから、その後の工程、特にマヌクを用いた露光工程で、マスクを傷付けることもなく、また歩留の低下も来たすこともなくなる。

なお、本発明は前記実施例に限定されることはない。すなわち、ペルジャ蓋体の反転は業番構造としてもよい。また、テーブルへのウェハの取り付けは他の機構でもよい。この場合、ウェハをデーブル面に密着させることによって各ウェハが均一に加熱されるようにする必要がある。

さらに、本発明の気相化学処理装置は反応ガスを変えることによって、他の薄膜形成に使用できることは勿論である。

ープル34のウェハ取付面を下面にする。その後、ガイド柱16を逆転させることによってベルジャ本体1を上昇させ、上方のベルジャ蓋体21と密着させ、反応チャンパを形成する。

つぎに、ヒータ35によってテープル34およびウェハ33を加熱するとともに、排気管13から反応チャンパ内の空気を抜き、反応チャンパ内の真空度を所望値に設定する。また、ノメル11から反応チャンパ(ベルジャ)内にSiH4、NH3-N2等の反応ガスを供給する。

その後、モータ30を巨転させることによって テーブル34を低速で回転させるとともに、テー ブル34と電板2との間に電圧を印加させ、プラ ズマを発生させながらウェハ33面にシリコン膜 を形成させる。

所定時間シリコン膜を形成した後、反応ガスの供給、電圧の印加、テーブルの回転をそれぞれ停止し、その後ペルジャ本体1を下降させる。つぎに、ベルジャ蓋体21を再び180度反転させ、ウェハ33をテーブル34から取り外す。そして、

以上のように、本発明の気相化学処理装置によれば、フレークはウェハのようなワークに付着することはほとんどない。このため、歩留が向上する。

また、ワーク面に異常突起が生じないことから、ワークがウェハである場合、次工程以降の露光工程でマスクを傷付けたりすることもないので、マスクの寿命が長くなる。また、マスクを傷付けることも少ないので、傷付いたマスクで露光をすることも少なくなり、露光の歩留も向上するなど多くの効果を奏する。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の一実施例であるプラズマCV D装置の断面図、第2図は本発明の一実施例であるプラズマCVD装置のウェハを軟質固定するテーブルの一部斜視図である。

1 …ベルシャ本体、2 … 観極、3 …管体、4 … 上昇体、5 …噛台部、6 …支柱、7 …ガイド管、 8 …蛇腹、9 … モータ、10 …ベルト、11 … ノ ズル、12 …接手、13 …排気管、14 … アーム、

特開昭59-145519 (4)

15…受具、16…ガイド柱、17…移動体、18 …ポルト、19…ナット、20…ばね、21…ベ ルジャ薫体、22…回転軸、23…ベナリング、 24…ガイド筒、25…カップリング、26…主 軸、27…ブーリ、28…ベルト、29…ブーリ、 30…モータ、31…回転軸、32…支枠、33 …ウェハ、34…テーブル、35…ヒータ、36 …回転軸、37…支持台、38…ジャーナル受け、 39…カップリング、40…反転用モータ、41 …駆動軸、42…ピン、43…レバー、44…取 付ネジ。

代理人 弁理士 髙 橋 明 夫



第 1 図

